Actymer® AE-2060S

Fabricante	Riken Technos Corp.	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Actymer®AE-2060S es un producto de goma vulcanizada termoplástica (TPV). Está disponible en América del Norte o Asia-Pacífico. Las características incluyen: resistencia química, resistencia al calor.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta elasticidad Resistencia al calor, alta Resistencia al aceite	- - -	- - -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.928 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Durometro	62	-	ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.10 MPa 12.4 MPa	304.58 psi 1798.47 psi	ISO 37 ISO 37
Elongación a la tracción	820 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	29 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	40 % 59 %	- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	0.0 %	-	ISO 188
Cambio en la deformación a la tracción en rotura en aire	3.0 %	-	ISO 188

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-60.0 °C	-76.0 °F	ISO 974

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.