NORYL™ CN5258 resin

Fabricante	SABIC Innovative Plastics	**Categoría**	PPE+PS
Carga/Filler	40% Carga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Mezcla de PPE/PS FR de alto módulo con 40% de relleno

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E207780-228542	-	-
Carga / Refuerzo	Relleno, 40% de relleno por peso	-	-
Características	Retardante de llama	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.15 to 0.25 %	-	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua	0.060 %	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	120 MPa	17404.56 psi	Internal Method
Elongación a la tracción	5.0 %	-	Internal Method
Módulo de flexión	10000 MPa	1450380.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	159 MPa	23061.04 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	68 J/m	1.27 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	125 °C	257.0 °F	ASTM D648
CLTE	2.1E-5 a 3.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.