Tygon B-44-4X-I.B.

Fabricante	Saint Gobain Performance Plastics	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tygon B-44-4X-I.B. es un producto de cloruro de polivinilo. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Tygon B-44-4X-I.B. incluyen aplicaciones de contacto con alimentos, manguera/tubería y plomería/tuberías/agua potable. Las características incluyen: bajo o nulo olor/sabor, resistente a productos químicos, transparencia, buena flexibilidad, no tóxico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Alta claridad	-	-
	Bajo a ningún olor	-	-
	Bajo a Ningún Sabor	-	-
	No tóxico	-	-
	Sin humectación	-	
Usos	Tubería	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada NSF 51	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Tubería	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.15 %	-	ASTM D570
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D638
Deformación permanente por compresión	47 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	73.9 °C	165.02 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-43.9 °C	-47.02 °F	ASTM D746

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Rigidez dieléctrica	20 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.