Dynafoam 60% Reduction

Fabricante	Saint Gobain Performance Plastics	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dynafoam 60% Reducción es un producto termoestable, no especificado (TS, no especificado). Se puede procesar mediante procesamiento de espuma y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Dynafoam 60% Reducción incluyen aplicaciones de espuma y sellado. Las características incluyen: Resistente al calor, resistente a productos químicos, buena estabilidad dimensional.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Curado Rápido	-	-
	Espumable	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buena Resistencia al Envejecimiento Térmico	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Espuma Sellos	- -	- -
Apariencia	Negro Colores Disponibles	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D638
Resistencia a la compresión	0.0621 MPa	9.01 psi	ASTM D695

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	141 °C	285.8 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-40.0 °C	-40.0 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de postcurado	0.25 to 24 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.