CLARIX® 210805-01 Clear

Fabricante	A. Schulman Europe	**Categoría**	Ionomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ionómero de zinc

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ionómero de zinc	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Película soplada Película Fundida Película coextrudida	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792A

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	28.0 MPa 29.0 MPa	- 4061.06 psi 4206.1 psi	ASTM D882A - -
Elongación a la tracción	480 % 410 %	- - -	ASTM D882A - -
Resistencia al desgarro Elmendorf	36 g 36 g	- 1.27 oz 1.27 oz	ASTM D1922 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	79.0 °C	174.2 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.