

# ASI POLYETHYLENE CP 879-01

<b>Fabricante</b>	A. Schulman Europe	<b>Categoría</b>	LDPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

CP 879-01 Natural es un polietileno de baja densidad, resina homopolímera específicamente diseñada para embalaje de sobreenvoltura. Proporciona excelentes propiedades ópticas y buena rigidez para mejorar la maquinabilidad.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena Rigidez	-	-
	Homopolímero	-	-
	Mecanizable	-	-
	Ópticos	-	-
<b>Usos</b>	Embalaje	-	-
<b>Certificaciones de organismos</b>	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Apariencia</b>	Color natural	-	
<b>Método de procesamiento</b>	Película Fundida Extrusión	- -	- -
<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.932 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
<b>Elongación a la tracción</b>		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	540 %	-	-
<b>Módulo de flexión</b>		-	ASTM D882
	262 MPa	37999.96 psi	-
	276 MPa	40030.49 psi	-
<b>Impacto por caída de dardo</b>	80 g	2.82 oz	ASTM D1709A
<b>Óptico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Brillo</b>	77	-	ASTM D2457

<b>Óptico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Transmitancia</b>	4.4 %	-	ASTM D1003
<b>Opacidad</b>	4.4 %	-	ASTM D1003

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.