# Globalprene® 9551U

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **Categoría** | SEBS |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Globalprene® 9551U es un material de Copolímero de Estireno Etileno Butileno Estireno (SEBS). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte. Los atributos importantes de Globalprene® 9551U son: Cumple con REACH Cumple con RoHS Copolímero Buena Resistencia a la Intemperie Resistente al Calor Aplicaciones típicas incluyen: Aditivo/Masterbatch Adhesivos/Cintas Bienes de Consumo Aplicaciones de Contacto Alimentario

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Copolímero de bloque<br>Buena Resistencia a la Intemperie<br>Alta resistencia al calor<br>Alta resistencia<br>Estructura de Polímero Lineal | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | | | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Adhesivos<br>Modificación de asfalto<br>Compounding<br>Modificación de Plásticos<br>Juguetes | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | EC 1907/2006 (REACH)<br>FDA 21 CFR 177.1810 | -<br>- | -<br>- |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contenido de cenizas** | 0.050 % | - | ASTM D5667 |
| **Contenido de estireno** | 33 % | - | ASTM D5775 |
| **Viscosidad** | 2.00 Pa·s | - | ASTM D2196 |
| **Materia volátil** | 0.20 % | - | ASTM D5668 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.