

# Arak LLDPE LL0410AA / LL0410KJ

<b>Fabricante</b>	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	<b>Categoría</b>	LLDPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

LL0410AA & LL0410KJ son copolímeros de polietileno lineal de baja densidad que contienen buteno-1 como comonomero. LL0410AA & LL0410KJ son aptos para films soplados finos y rígidos debido a sus buenas propiedades de draw down. LL0410AA también puede utilizarse para aplicaciones como bolsas de transporte y envolturas para prendas. LL0410KJ contiene agentes deslizantes y antibloqueo para mejores propiedades de apertura. La temperatura de fusión recomendada para la extrusión es de aproximadamente 180°C - 225°C. LL0410AA & LL0410KJ deben almacenarse en condiciones secas por debajo de 50°C y evitarse la exposición a la luz solar directa. \* LL0410AA & LL0410KJ son aptos para contacto con alimentos.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Antibloqueo	-	-
	Deslizamiento	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Características</b>	Antibloqueo	-	-
	Comonomero de Buteno	-	-
	Copolímero	-	-
	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena reducción	-	-
	Deslizamiento	-	-
<b>Usos</b>	Bolsas	-	-
	Película	-	-
	Bolsas de lavandería	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Película soplada	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.924 to 0.928 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D2838
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	0.90 to 1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Espesor de película - Ensayado</b>	38 µm	1.5 mil	-
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	ASTM D882
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Elongación a la tracción</b>		-	ASTM D882
	650 %	-	-
	800 %	-	-
<b>Impacto por caída de dardo</b>	90 g	3.17 oz	ASTM D1709

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de reblandecimiento Vicat</b>	105 °C	221.0 °F	ASTM D1525

<b>Óptico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Brillo</b>	48	-	ASTM D2457
<b>Opacidad</b>	13 %	-	ASTM D1003

<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de fusión</b>	180 to 225 °C	356.0 - 437.0 °F	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.