TOLEN H020 GP

Fabricante	SIBUR, LLC	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PP H020 GP es un homopolímero de polipropileno con distribución de masa molecular estándar. El producto presenta fluidez por debajo de la media, un paquete de estabilización óptimo y propiedades físicas y mecánicas equilibradas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Buena Estabilidad Homopolímero Bajo flujo Distribución de peso molecular estrecha	- - - - -	- - - - -
Usos	Uso general	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección Termoformado	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	Internal Method
Deformación a la tracción	10 %	-	Internal Method
Módulo de flexión	1500 MPa	217557.0 psi	Internal Method
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	80.0 °C	176.0 °F	Internal Method
Temperatura de reblandecimiento Vicat	155 °C	311.0 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.