# TOLEN H030 GP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | SIBUR, LLC | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

PP H030 GP es un homopolímero de polipropileno con distribución de masa molecular estándar. El producto presenta fluidez promedio, un paquete de estabilización óptimo y propiedades físicas y mecánicas equilibradas.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Uso general<br>Buena fluidez<br>Buena Estabilidad<br>Homopolímero<br>Distribución de peso molecular estrecha | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | Uso general | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Moldeo por inyección<br>Termoformado | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 3.0 g/10 min | - | Internal Method |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 30.0 MPa | 4351.14 psi | Internal Method |
| **Deformación a la tracción** | 10 % | - | Internal Method |
| **Módulo de flexión** | 1500 MPa | 217557.0 psi | Internal Method |
| **Resistencia al impacto Izod con entalla** | 2.0 kJ/m² | 0.9516 ft·lb/in² | Internal Method |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | 80.0 °C | 176.0 °F | Internal Method |
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 155 °C | 311.0 °F | Internal Method |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.