TOLEN H086 CF

Fabricante	SIBUR, LLC	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PP H086 CF es un homopolímero de polipropileno con distribución de masa molecular estándar. El producto presenta fluidez por encima de la media, un paquete de estabilización especial que asegura el rendimiento de aplicación de los productos finales y propiedades físicas y mecánicas equilibradas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Estabilidad Alto flujo Homopolímero Distribución de peso molecular estrecha	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.5 g/10 min	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	Internal Method
Deformación a la tracción	10 %	-	Internal Method
Módulo de flexión	1400 MPa	203053.2 psi	Internal Method
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	80.0 °C	176.0 °F	Internal Method
Temperatura de reblandecimiento Vicat	155 °C	311.0 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.