TOLEN H300 GP

Fabricante	SIBUR, LLC	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PP H300 GP es un homopolímero de polipropileno con distribución estrecha de masa molecular. El producto presenta alta fluidez, un paquete de estabilización óptimo y propiedades físicas y mecánicas equilibradas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Buena Estabilidad Alto flujo Homopolímero Distribución de peso molecular estrecha	- - - - -	- - - - -
Usos	Uso general	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	30 g/10 min	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	Internal Method
Deformación a la tracción	11 %	-	Internal Method
Módulo de flexión	1400 MPa	203053.2 psi	Internal Method
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	80.0 °C	176.0 °F	Internal Method
Temperatura de reblandecimiento Vicat	156 °C	312.8 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.