TOLEN R030 BM

Fabricante	SIBUR, LLC	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PP R030 BM es un copolímero aleatorio de propileno-etileno. El producto presenta fluidez inferior a la media, y un paquete de estabilización especial que contiene un complejo de aditivos que aseguran las propiedades físicas, mecánicas necesarias y el rendimiento de aplicación de los productos finales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Estabilidad Bajo flujo Copolímero aleatorio	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por soplado de extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	23.0 MPa	3335.87 psi	Internal Method
Deformación a la tracción	12 %	-	Internal Method
Módulo de flexión	1000 MPa	145038.0 psi	Internal Method
Resistencia al impacto Izod con entalla	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	65.0 °C	149.0 °F	Internal Method
Temperatura de reblandecimiento Vicat	135 °C	275.0 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.