YUPLENE® B330F

Fabricante	SK Chemicals	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUPLENE B330F es un copolímero de impacto de polipropileno diseñado para aplicaciones de moldeo por inyección. YUPLENE B330F tiene excelente tenacidad, buena estabilidad dimensional y ha sido listado por Underwriters Laboratories (UL). YUPLENE B330F es adecuado para artículos domésticos, sillas, contenedores y piezas de automóviles. YUPLENE B330F cumple con la regulación de la FDA 21 CFR177.1520.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E135809-222657	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional Buena Tenacidad Alta resistencia al impacto Copolímero de impacto	- - - -	- - - -
Usos	Electrodomésticos Aplicaciones automotrices	- -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Cajas de batería Contenedores Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Muebles Artículos para el hogar Aplicaciones industriales	- - - - - -	- - - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Flujo en espiral	55.0 cm	-	Internal Method
Dureza Rockwell	85	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	39 J/m 160 J/m	- 0.7305 ft·lb/in 3.0 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento acelerado en horno	15.0 day	-	ASTM D3012

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	110 °C	230.0 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al impacto DuPont	J	-	ASTM D2794

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.