YUPLENE® B350F

Fabricante	SK Chemicals	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUPLENE B350F es un copolímero de impacto de polipropileno diseñado para aplicaciones de moldeo por inyección. YUPLENE B350F tiene excelente tenacidad y buena estabilidad dimensional, lo que hace que YUPLENE B350F sea adecuado para artículos domésticos, electrodomésticos, cajas de baterías y varios contenedores. YUPLENE B350F cumple con la regulación de la FDA 21 CFR177.1520.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Buena Tenacidad Copolímero de impacto	- - -	- - -
Usos	Componentes de Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Cajas de batería Contenedores	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Artículos para el hogar Aplicaciones industriales	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Flujo en espiral	70.0 cm	-	Internal Method
Dureza Rockwell	90	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	39 J/m 120 J/m	- 0.7305 ft·lb/in 2.25 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento acelerado en horno	15.0 day	-	ASTM D3012

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	110 °C	230.0 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al impacto DuPont	J	-	ASTM D2794

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.