YUPLENE® BH3800

Fabricante	SK Chemicals	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUPLENE BH3800 es un copolímero de propileno de ultra alto impacto diseñado para aplicaciones de moldeo por inyección y compounding. YUPLENE BH3800 tiene excelentes propiedades en resistencia al impacto, así como rigidez, fluidez, propiedades mecánicas y resistencia al calor, lo que hace que YUPLENE BH3800 sea adecuado para autopartes, electrodomésticos, recipientes de gran tamaño, pared delgada y aplicaciones de inyección de muy alta velocidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena fluidez Buena Rigidez Alta resistencia al calor Copolímero de impacto Resistencia Ultra Alta al Impacto	- - - - -	- - - - -
Usos	Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Compounding	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Contenedores Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Aplicaciones industriales Partes de pared delgada	- - - -	- - -
Método de procesamiento	Compounding Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
Flujo en espiral	cm	-	Internal Method
Dureza Rockwell	82	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	69 J/m 170 J/m	- 1.29 ft·lb/in 3.18 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento acelerado en horno	15.0 day	-	ASTM D3012

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	110 °C	230.0 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.