YUPLENE® R392Y

Fabricante	SK Chemicals	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUPLENE R392Y es polipropileno aleatorio para moldeo por inyección. Tiene alta resistencia al impacto y excelente transparencia. Dado que su excelente propiedad de fluidez lo hace adecuado para varios electrodomésticos de gran tamaño y productos de pared delgada. Se puede utilizar para empaques de alimentos, contenedores de empaque y varios electrodomésticos. YUPLENE R392Y cumple con la regulación de la FDA en 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 178.2010 para sustancias de empaque de alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena fluidez Alta resistencia al impacto Copolímero aleatorio	- - - -	- - - -
Usos	Electrodomésticos Contenedores Embalaje de Alimentos	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Artículos para el hogar Embalaje Partes de pared delgada Piezas transparentes o translúcidas	- - - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 178.2010	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	75 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	80	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	34 J/m	0.6368 ft·lb/in	ASTM D256

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento en horno	15.0 day	-	ASTM D3012

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	104 °C	219.2 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	128 °C	262.4 °F	ASTM D1525

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	7.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.