

## BRALEN® VA 20-60

<b>Fabricante</b>	Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.	<b>Categoría</b>	LDPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

BRALEN VA 20-60 es un grado de polietileno de baja densidad para moldeo por inyección, caracterizado por un buen flujo. Este grado no contiene aditivos. Aplicaciones: BRALEN VA 20-60 está diseñado para la producción de artículos de uso doméstico y elementos técnicos de formas complicadas. Es adecuado para la producción de juguetes. No se recomienda para artículos expuestos a medios corrosivos y estrés mecánico. BRALEN VA 20-60 es adecuado para contacto con alimentos. El producto cumple con las regulaciones de contacto alimentario. El grado es adecuado para la fabricación de envases farmacéuticos.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Libre de aditivos	-	-
	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena fluidez	-	-
	Baja densidad	-	-
	Material reciclable	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Usos</b>	Artículos para el hogar Embalaje Farmacéutico Juguetes	- - -	- - -
<b>Formas</b>	Pellets	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Moldeo por inyección	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.914 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183/ C
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	20 g/10 min	-	ISO 1133
<b>Dureza Shore</b>	42	-	ISO 868

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Esfuerzo a la tracción</b>	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 527-2

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de reblandecimiento Vicat</b>	85.0 °C	185.0 °F	ISO 306/ A50

## Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	130 to 150 °C	266.0 - 302.0 °F	-

### Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.