Vytaflex® 10

Fabricante	Smooth-On, Inc	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Utilizando la exclusiva tecnología "V-Polymer®" de Smooth-On, los cauchos de uretano VytaFlex® ofrecen propiedades físicas y de rendimiento superiores para el moldeo de concreto. Los uretanos VytaFlex® están disponibles en durezas Shore de 10A, 20A, 30A, 40A, 50A y 60A y presentan proporciones de mezcla convenientes de uno a uno en volumen. No es necesario el desgasificado al vacío y los cauchos VytaFlex® curan con una contracción negligible a un caucho duradero que durará en producción. Los cauchos para moldes VytaFlex® funcionan especialmente bien para el moldeo de concreto pigmentado / coloreado. Los moldes fabricados con uretanos de la serie VytaFlex® producirán fundiciones coloreadas precisas y uniformes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Duradero Baja contracción	- -	- -
Usos	Material de modelado	-	-
Apariencia	Blanco sucio	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.998 g/cm³	-	ASTM D1475
Volumen específico	1.01 cm³/g	-	-
Contracción de moldeo	%	-	ASTM D955
Dureza Durometro	10	-	ASTM D2240

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Relación de mezcla	1:1 en peso	-	-
Vida útil en pote	30 min	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	3100 cP	-	ASTM D2393
Tiempo de desmoldeo	960 min	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	0.172 MPa	24.95 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	1.38 MPa	200.15 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	1000 %	-	ASTM D412

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al desgarro	6.65 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.