Forprene® 6NE001D40

Fabricante	SO.F.TER. SPA	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Forprene®6NE001D40 es un material de goma vulcanizada termoplástica (TPV). Este producto está disponible en América del Norte, América Latina o Europa. El método de procesamiento es: extrusión. Forprene®Las principales características de 6NE001D40 son: cumplimiento con las normas REACH. Las áreas de aplicación típicas incluyen: aplicaciones industriales, aplicaciones de construcción, industria automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicación industrial Campo de aplicación arquitectónica Aplicación en el Campo Automotriz	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Apariencia	Color natural	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	41	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	8.40 MPa	1218.32 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	680 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	70.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	56 %	-	ASTM D395B

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	80.0 °C	176.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	170 °C	338.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 3 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura del dado	170 °C	338.0 °F	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.