Forprene® 6NM901A35

Fabricante	SO.F.TER. SPA	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Forprene® 6NM901A35 es un material Termoplástico Vulcanizado (TPV). Está disponible en Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de Forprene® 6NM901A35: Cumple con REACH. Las aplicaciones típicas incluyen: Aplicaciones automotrices industriales Aplicaciones de sellado

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones industriales Sellos	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	37	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	7 %	-	ASTM D412
Esfuerzo a la tracción	0.900 MPa	130.53 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	3.00 MPa	435.11 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	460 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	14.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	32 %	-	ASTM D395B

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	80.0 °C	176.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 hr	-	-
Temperatura trasera	150 °C	302.0 °F	-
Temperatura media	160 °C	320.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura frontal	170 °C	338.0 °F	-
Temperatura de boquilla	175 °C	347.0 °F	-
Temperatura del molde	20.0 to 40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.