Forprene® 6NM901A40

Fabricante	SO.F.TER. SPA	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Forprene® 6NM901A40 es un material de Vulcanizado Termoplástico (TPV). Está disponible en Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de Forprene® 6NM901A40: Cumple con REACH. Las aplicaciones típicas incluyen: Automotriz Aplicaciones industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones industriales	- -	- -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	42	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	6 %	-	ASTM D412
Esfuerzo a la tracción	1.10 MPa	159.54 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	3.40 MPa	493.13 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	470 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	16.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	36 %	-	ASTM D395B

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	80.0 °C	176.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 hr	-	-
Temperatura trasera	150 °C	302.0 °F	-
Temperatura media	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura frontal	170 °C	338.0 °F	-
Temperatura de boquilla	175 °C	347.0 °F	-
Temperatura del molde	20.0 to 40.0 °C	68.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.