VeroMagenta™ RGD851

Fabricante	Stratasys	**Categoría**	Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales opacos rígidos de PolyJet te ofrecen un color brillante e incluyen VeroCyan™, VeroMagenta™, VeroYellow, VeroWhitePlus™, VeroGray™, VeroBlue™ y VeroBlackPlus™. Ideal para: Pruebas de ajuste y forma Partes móviles y partes ensambladas Modelos de ventas, marketing y exhibición Ensamblaje de componentes electrónicos Moldeo de silicona.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta rigidez	-	-
Usos	Partes eléctricas Partes de ingeniería Material de modelado Fabricación de moldes Prototipado	- - - - -	- - - - -
Apariencia	Opaco Rosa	- -	- -
		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Impresión 3D, Fotopolímero Pulverizado		

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.17 to 1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	1.1 to 1.5 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	73 to 76	-	-
Dureza Durometro	83 to 86	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2000 to 3000 MPa	290076.0 - 435114.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	50.0 to 65.0 MPa	7251.9 - 9427.47 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	10 to 25 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2200 to 3200 MPa	319083.6 - 464121.6 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	75.0 to 110 MPa	10877.85 - 15954.18 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	20 to 30 J/m	0.3746 - 0.5619 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	45.0 to 50.0 °C 45.0 to 50.0 °C	- 113.0 - 122.0 °F 113.0 - 122.0 °F	ASTM D648 - -
Temperatura de transición vítrea	52.0 to 54.0 °C	125.6 - 129.2 °F	DMA

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.