# Gallonprene® GP320-45

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Gallonprene®GP320-45 es un producto elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en África y Medio Oriente, América Latina o Asia Pacífico. Las aplicaciones de Gallonprene®GP320-45 incluyen electrodomésticos, accesorios de ingeniería/industriales, aplicaciones industriales y mangos. Las características incluyen: Cumple con la norma REACH Certificación ROHS Libre de halógenos

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alta elasticidad<br>Libre de halógenos | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Sobreinyección<br>Aparatos eléctricos<br>Aplicación industrial<br>Mango suave | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Certificaciones de organismos** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Apariencia** | Blanco<br>Pulido de superficie rugosa | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.09 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 65 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Dureza Durometro** | 45 | - | ASTM D2240 |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 2.50 MPa | 362.6 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 350 % | - | ASTM D412 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Desconocido** | | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.