Gallonprene® GP540-6505

Fabricante	Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Gallonprene® GP540-6505 es un producto de elastómero termoplástico (TPE). Puede procesarse por extrusión o extrusión de perfiles y está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico o América Latina. Las aplicaciones de Gallonprene® GP540-6505 incluyen mangueras/tubos y alambres y cables. Las características incluyen: Cumple con REACH Cumple con RoHS Buena estética Libre de halógenos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Acabado Superficial Libre de halógenos Alta elasticidad	- - -	- - -
Usos	Perfiles Tubería	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones de Cable y Alambre		
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Blanco	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Perfil	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.968 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	650 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 to 180 °C	320.0 - 356.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 2 del cilindro	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.