TPUCO® TPU-C75

Fabricante	Taiwan PU Corporation	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPUCO® TPU-C75 es un material de Elastómero de Poliuretano Termoplástico (Poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia Pacífico para calandrado. Atributo principal de TPUCO® TPU-C75: resistente al desgaste. Las aplicaciones típicas incluyen: película, lámina.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia al Desgaste	- - -	- - -
Usos	Película Hoja	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	
Método de procesamiento	Calandrado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	75	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	25.0 mg	-	-
Resiliencia mecánica	55 %	-	-
Esfuerzo a la tracción	2.94 MPa 3.43 MPa	- 426.41 psi 497.48 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	950 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	165 °C	329.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	170 °C	338.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	175 °C	347.0 °F	-
Temperatura del adaptador	180 °C	356.0 °F	-
			-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del dado	180 °C	356.0 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.