TPUCO® TPUE-E90

Fabricante	Taiwan PU Corporation	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPUCO® TPUE-E90 es un material elastómero de poliuretano termoplástico (poliéster) (TPU-poliéster). Está disponible en Asia Pacífico para extrusión. Atributo principal de TPUCO® TPUE-E90: resistente al desgaste. Las aplicaciones típicas incluyen: mangueras/tuberías, transportadores, película, lámina, alambres y cables

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia al Desgaste	- - -	- - -
Usos	Transportadores Película Manguera Hoja	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tubería Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	10.0 mg	-	-
Resiliencia mecánica	35 %	-	-
Esfuerzo a la tracción	5.88 MPa 10.8 MPa	- 852.82 psi 1566.41 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 3 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura del adaptador	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del dado	180 °C	356.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.