# TPUCO® TPUE-UEH80

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Taiwan PU Corporation | **Categoría** | TPU-Polyester |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

TPUCO® TPUE-UEH80 es un material de Elastómero de Poliuretano Termoplástico (Polieter) (TPU-Polieter). Está disponible en Asia Pacífico para extrusión. Atributo principal de TPUCO® TPUE-UEH80: resistente al desgaste. Las aplicaciones típicas incluyen: mangueras/tubos, transportadores, película, lámina, cable y alambre.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena resistencia a la abrasión<br>Buena Resistencia al Desgaste<br>Resistente a la hidrólisis | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Transportadores<br>Película<br>Manguera<br>Hoja<br>Tubería | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Aplicaciones de Cable y Alambre | -<br>- | |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Durometro** | 80 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Pérdida por abrasión** | 20.0 mg | - | - |
| **Resiliencia mecánica** | 50 % | - | - |
| **Esfuerzo a la tracción** | 5.39 MPa<br>7.85 MPa | -<br>781.75 psi<br>1138.55 psi | ASTM D412<br>-<br>- |
| **Resistencia a la tracción** | 22.6 MPa | 3277.86 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 1000 % | - | ASTM D412 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura Zona 1 del cilindro** | 170 °C | 338.0 °F | - |
| **Temperatura Zona 3 del cilindro** | 175 °C | 347.0 °F | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura Zona 5 del cilindro** | 180 °C | 356.0 °F | - |
| **Temperatura del adaptador** | 185 °C | 365.0 °F | - |
| **Temperatura del dado** | 185 °C | 365.0 °F | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.