TPUCO® TPUI-ED64

Fabricante	Taiwan PU Corporation	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPUCO® TPUI-ED64 es un material de Elastómero de Poliuretano Termoplástico (Poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección. Atributos importantes de TPUCO® TPUI-ED64 son: Resistente al desgaste Resistente a productos químicos. Aplicaciones típicas incluyen: Bienes de consumo Artículos deportivos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia al Desgaste Resistente al aceite	- - -	- - -
Usos	Calzado Juntas tóricas Artículos deportivos Ruedas	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	64	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	20.0 mg	-	-
Resiliencia mecánica	25 %	-	-
Esfuerzo a la tracción	20.6 MPa 30.4 MPa	- 2987.78 psi 4409.16 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	47.1 MPa	6831.29 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	210 °C	410.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del adaptador	215 °C	419.0 °F	-
Temperatura del dado	215 °C	419.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.