TPUCO® TPUI-H95

Fabricante	Taiwan PU Corporation	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPUCO® TPUI-H95 es un elastómero de poliuretano termoplástico (poliéter) (TPU-Poliéter). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección. Atributo principal de TPUCO® TPUI-H95: Resistente al desgaste. Aplicaciones típicas incluyen: Bienes de consumo Artículos deportivos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Baja compresión	- -	- -
Usos	Calzado Juntas tóricas Artículos deportivos Ruedas	- - - -	- - - -
Apariencia	Transparente	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	95	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	20.0 mg	-	-
Resiliencia mecánica	45 %	-	-
Esfuerzo a la tracción	9.81 MPa 17.7 MPa	- 1422.82 psi 2567.17 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	41.2 MPa	5975.57 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	500 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura del adaptador	200 °C	392.0 °F	-
			-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del dado	200 °C	392.0 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.