TPUCO® TPUI-T90

Fabricante	Taiwan PU Corporation	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPUCO® TPUI-T90 es un material elastómero de poliuretano termoplástico (poliéster) (TPU-poliéster). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección. Los atributos importantes de TPUCO® TPUI-T90 son: transparencia, resistente a bajas temperaturas, resistente al desgaste. Las aplicaciones típicas incluyen: bienes de consumo, artículos deportivos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Desgaste Alta claridad Resistente a la hidrólisis Resistente a baja temperatura	- - - -	- - - -
Usos	Calzado Juntas tóricas	- -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Artículos deportivos Ruedas	- -	
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida por abrasión	17.0 mg	-	-
Resiliencia mecánica	30 %	-	-
Esfuerzo a la tracción	 10.8 MPa 16.2 MPa	- 1566.41 psi 2349.62 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	37.3 MPa	5409.92 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	580 %	-	ASTM D412

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 5 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del adaptador	205 °C	401.0 °F	-
Temperatura del dado	205 °C	401.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.