NILFLEX® SH A60 MC009

Fabricante	Taro Plast S.p.A.	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	Carga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El elastómero SEBS es el constituyente principal de estos compuestos TPE-S (elastómero termoplástico estirénico). Estos compuestos presentan una alta resistencia a los rayos UV y al ozono. Nilflex SH es totalmente reciclable y puede producirse en grados estándar y en grados a medida. Disponible en grados natural, negro y coloreado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno	-	-
Características	Buena Resistencia a UV Resistente al ozono Material reciclable	- - -	- - -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	33 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	60	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.33 MPa 2.25 MPa	- 192.9 psi 326.34 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	8.20 MPa	1189.31 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	850 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	28.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	36 % 72 %	- - -	ASTM D395B - -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	150 to 220 °C	302.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.