NILFLEX® SH D40 MC009

Fabricante	Taro Plast S.p.A.	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	Carga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El elastómero SEBS es el constituyente principal de estos compuestos TPE-S (elastómero termoplástico estirénico). Estos compuestos presentan una alta resistencia a los rayos UV y al ozono. Nilflex SH es totalmente reciclable y puede producirse en grados estándar y en grados a medida. Disponible en grados natural, negro y coloreado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno	-	-
Características	Buena Resistencia a UV Resistente al ozono Material reciclable	- - -	- - -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	36 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	40	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	6.40 MPa 7.22 MPa	- 928.24 psi 1047.17 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	650 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	70.0 kN/m	-	ASTM D624

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	170 to 240 °C	338.0 - 464.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.