ECP 21140

Fabricante	TBA Electro Conductive Products Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La nueva serie ECP 2000 de polímeros disipativos estáticos ha sido formulada específicamente para entornos de sala limpia donde se requieren baja desgasificación, baja generación de partículas, baja contaminación y facilidad de lavado. Los compuestos pueden colorearse. Los materiales son permanentemente conductivos y pueden procesarse en equipos convencionales. Los productos son independientes de la humedad, lavables con agua y reutilizables. Las aplicaciones que se adaptan idealmente a los compuestos y que se utilizan comercialmente en instalaciones de clientes incluyen: envases para componentes electrónicos, envases para dispositivos médicos, portadores en proceso, dispositivos de fijación, rieles para chips, tubos de vacío y componentes de máquinas de oficina. Debido a su flexibilidad, las aleaciones basadas en poliuretano termoplástico (TPU) también son útiles como materiales de paredes blandas para salas limpias, envases flexibles, mangueras y tubos, alfombrillas para suelo y mesa y otras aplicaciones flexibles para salas limpias.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Conductivo	-	-
	Buena colorabilidad	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena flexibilidad	-	-
	Independiente de humedad	-	-
Usos	Equipos de Negocios	-	-
	Embalaje Médico	-	-
	Embalaje	-	-
	Tubería	-	-
Apariencia	Translúcido	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	32.0 MPa	4641.22 psi	-
Resistencia al desgarro	0.068 kN/m	-	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+11 ohms	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.