# TES J-4/35 BK223

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Techmer Engineered Solutions | **Categoría** | Nylon 612 |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

TES J-4/35 BK223 es un producto de Poliamida 612 (Nylon 612). Está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Característica principal: conforme con rohs.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.34 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contracción de moldeo** | 0.27 % | - | ASTM D955 |
| **Absorción de agua** | 0.20 % | - | ASTM D570 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 8830 MPa | 1280685.54 psi | ASTM D638 |
| **Resistencia a la tracción** | 172 MPa | 24946.54 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 2.5 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 8340 MPa | 1209616.92 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 248 MPa | 35969.42 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 80 J/m | 1.5 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 216 °C | 420.8 °F | ASTM D648 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.