Electrafil® 02056 BKN

Fabricante	Techmer Engineered Solutions	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	Carga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Electrafil® 02056 BKN es un producto de Polipropileno relleno con filler. Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Característica principal: conductivo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno	-	-
Características	Conductivo	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.928 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Absorción de agua	0.014 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	85	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	20 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	48.9 °C	120.02 °F	ASTM D648
CLTE	8.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+8 a 1.0E+12 ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	1.0E+8 a 1.0E+12 ohms·cm	-	ASTM D257

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
TPCI #	9109116	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.