Multilon® T-2754

Fabricante	TEIJIN LIMITED	**Categoría**	PC+ABS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aleación de polímero PC/ABS, serie automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al calor Resistencia al impacto a baja temperatura	- -	- -
Usos	Piezas exteriores automotrices Tablero de instrumentos automotriz	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	0.50 to 0.70 % 0.50 to 0.70 %	- - -	Internal Method - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2150 MPa	311831.7 psi	ISO 527-2/1
Esfuerzo a la tracción	54.0 MPa 48.0 MPa	- 7832.05 psi 6961.82 psi	ISO 527-2/50 - -
Deformación a la tracción	3.0 % 130 %	- - -	ISO 527-2/50 - -
Módulo de flexión	2200 MPa	319083.6 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	78.0 MPa	11312.96 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	110 kJ/m²	52.34 ft·lb/in²	ISO 179
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	118 °C 95.0 °C	- 244.4 °F 203.0 °F	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	114 °C	237.2 °F	ISO 306/ B50
CLTE	8.0E-5 cm/cm/ °C 8.0E-5 cm/cm/ °C	- - -	ISO 11359-2 - -

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+16 ohms	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.