Multilon® T-2830R

Fabricante	TEIJIN LIMITED	**Categoría**	PC+ABS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aleación de polímero PC/ABS

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al calor Resistencia al impacto a baja temperatura	- -	- -
Usos	Tablero de instrumentos automotriz	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de volumen (MVR)	18.0 cm³/10min 28.0 cm³/10min	- - -	ISO 1133 - -
Contracción de moldeo	0.50 to 0.70 % 0.50 to 0.70 %	- - -	Internal Method - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2250 MPa	326335.5 psi	ISO 527-2/1
Esfuerzo a la tracción	52.0 MPa 55.0 MPa	- 7541.98 psi 7977.09 psi	ISO 527-2/50 - -
Deformación a la tracción	3.0 % 120 %	- - -	ISO 527-2/50 - -
Módulo de flexión	2150 MPa	311831.7 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	35 kJ/m² 50 kJ/m²	- 16.65 ft·lb/in² 23.79 ft·lb/in²	ISO 179 - -
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de deflexión térmica	125 °C 102 °C	- 257.0 °F 215.6 °F	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	120 °C	248.0 °F	ISO 306/ B50
CLTE	8.0E-5 cm/cm/ °C 8.0E-5 cm/cm/ °C	- - -	ISO 11359-2 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.