# TEREZ SAN 2011 G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | TER HELL PLASTIC GMBH | **Categoría** | SAN |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

SAN transparente con excelente fluidez. Resistencia a rayones en artículos largos.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena fluidez<br>Resistente a los arañazos | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.08 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 21 g/10 min | - | ISO 1133 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 3800 MPa | 551144.4 psi | ISO 527-2 |
| **Esfuerzo a la tracción** | 72.0 MPa | 10442.74 psi | ISO 527-2 |
| **Resistencia al impacto Charpy sin entalla** | 16 kJ/m² | 7.61 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | 101 °C | 213.8 °F | ISO 75-2/A |
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 101 °C | 213.8 °F | ISO 306/B50 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.