Toler PE PE5962

Fabricante	Toler Chemical, Inc	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Toler PE PE5962 es un producto de Polietileno de Alta Densidad. Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Toler PE PE5962 incluyen contenedores, aplicaciones de contacto alimentario y bandejas/estantes. Las características incluyen: Buena Estética Alta Rigidez Resistente al Impacto Resistente a la Deformación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Impacto Buena Acabado Superficial Alta rigidez Resistente a la Deformación	- - - -	- - - -
Usos	Cajas Cubos Bandejas de soporte	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, III, Clase A, Cat. 3 FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.959 to 0.963 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.5 to 5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	9.00 to 10.0 hr	-	ASTM D1693A

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	290 to 310 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	204 to 260 °C	399.2 - 500.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.