Toyolac® 910-X01

Fabricante	Toray Resin Company	**Categoría**	MABS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Toyolac® 910-X01 es un producto de metacrilato de metilo / ABS (MABS). Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las características incluyen: Resistente al fuego y a los arañazos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a los arañazos	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Código de marcado de piezas	>MABS<	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³ 1.10 g/cm³	- - -	- ASTM D792 ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	28 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.40 to 0.60 %	-	Internal Method

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	57.0 MPa	8267.17 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	13 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	2630 MPa	381449.94 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	85.0 MPa	12328.23 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	78.0 °C	172.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	85.0 to 90.0 °C	185.0 - 194.0 °F	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	87.0 %	-	ISO 13468
Opacidad	3.0 %	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.