# Toraypef® 15020 AP17

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Toray Resin Company | **Categoría** | Polyolefin, Unspecified |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Toraypef® 15020 AP17 es un producto de Poliolefina. Se puede procesar mediante procesamiento de espuma o moldeo al vacío y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Espuma.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Espuma | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Procesamiento de Espuma<br>Colado al vacío | -<br>- | -<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.0670 g/cm³ | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contracción** | | - | - |
| | -1.4 % | - | - |
| | -1.0 % | - | - |
| **Espesor** | 2.00 mm | 0.07874 in | - |
| **Dureza a la compresión** | 0.202 MPa | 29.3 psi | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Elongación** | | - | - |
| | 290 % | - | - |
| | 250 % | - | - |
| **Resistencia a la tracción** | | - | - |
| | 1.26 MPa | 182.75 psi | - |
| | 1.56 MPa | 226.26 psi | - |
| **Resistencia al desgarro** | | - | - |
| | 9.90 kN/m | - | - |
| | 8.20 kN/m | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Fracción de gel** | 43 % | - | - |
| **Relación de termoformado** | 0.680 | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.