Toraypef® 15020 AP81

Fabricante	Toray Resin Company	**Categoría**	Polyolefin, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Toraypef® 15020 AP81 es un producto de Poliolefina. Se puede procesar mediante moldeo por compresión o procesamiento de espuma y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Espuma.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Espuma	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Procesamiento de Espuma	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0670 g/cm³	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción	-2.1 % -1.5 %	- - -	- - -
Espesor	2.00 mm	0.07874 in	-
Dureza a la compresión	0.179 MPa	25.96 psi	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación	210 % 220 %	- - -	- - -
Resistencia a la tracción	1.45 MPa 1.75 MPa	- 210.31 psi 253.82 psi	- - -
Resistencia al desgarro	9.10 kN/m 7.70 kN/m	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Fracción de gel	57 %	-	-
Relación de termoformado	0.530	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.