Toraypef® 15030 AP66

Fabricante	Toray Resin Company	**Categoría**	Polyolefin, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Toraypef® 15030 AP66 es un producto de poliolefina. Se puede procesar mediante procesamiento de espuma o fundición al vacío y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: espuma.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Espuma	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma Colado al vacío	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0670 g/cm³	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción		-	-
	-1.4 %	-	-
	-1.0 %	-	-
Espesor	3.00 mm	0.1181 in	-
Dureza a la compresión	0.162 MPa	23.5 psi	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación		-	-
	370 %	-	-
	340 %	-	-
Resistencia a la tracción		-	-
	1.14 MPa	165.34 psi	-
	1.40 MPa	203.05 psi	-
Resistencia al desgarro		-	-
	9.50 kN/m	-	-
	8.00 kN/m	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Fracción de gel	35 %	-	-
Relación de termoformado	0.720	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.