Toraypef® 20015 AP16

Fabricante	Toray Resin Company	**Categoría**	Polyolefin, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Toraypef® 20015 AP16 es un producto de Poliolefina. Se puede procesar mediante procesamiento de espuma o moldeo al vacío y está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Espuma.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Espuma	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma Colado al vacío	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0500 g/cm³	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción	-1.7 % -1.1 %	- - -	- - -
Espesor	1.50 mm	0.05906 in	-
Dureza a la compresión	0.0990 MPa	14.36 psi	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación	300 % 240 %	- - -	- - -
Resistencia a la tracción	0.756 MPa 1.09 MPa	- 109.65 psi 158.09 psi	- - -
Resistencia al desgarro	7.00 kN/m 4.90 kN/m	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Fracción de gel	35 %	-	-
Relación de termoformado	0.720	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.