# Toraypef® 20020 AP66

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Toray Resin Company | **Categoría** | Polyolefin, Unspecified |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Toraypef® 20020 AP66 es un producto de poliolefina. Se puede procesar mediante procesamiento de espuma o fundición al vacío y está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: espuma.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Espuma | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Procesamiento de Espuma<br>Colado al vacío | -<br>- | -<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.0500 g/cm³ | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contracción** | -1.7 %<br>-0.90 % | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Espesor** | 2.00 mm | 0.07874 in | - |
| **Dureza a la compresión** | 0.105 MPa | 15.23 psi | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Elongación** | 320 %<br>280 % | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Resistencia a la tracción** | 0.759 MPa<br>1.02 MPa | -<br>110.08 psi<br>147.94 psi | -<br>-<br>- |
| **Resistencia al desgarro** | 7.00 kN/m<br>5.30 kN/m | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Fracción de gel** | 35 % | - | - |
| **Relación de termoformado** | 0.720 | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.