TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC20 Blue

Fabricante	TOTAL Refining & Chemicals	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

HDPE XRC20 Blue es un compuesto azul de alto rendimiento basado en hexeno, con una clasificación MRS 10 MPa- PE 100, y destinado principalmente a aplicaciones de tuberías de agua potable. HDPE XRC20 Blue se puede usar como un compuesto de franja azul en combinación con las calidades negras PE 100 HDPE XS 10 B y HDPE XRC 20 B para aplicaciones de tuberías de agua potable. Las características clave de HDPE XRC20 Blue son: resistencia superior al crecimiento lento de grietas y propagación rápida de grietas, asegurando un funcionamiento seguro y a largo plazo de la red, una amplia distribución de peso molecular bimodal que ofrece un procesamiento fácil para tubos y accesorios perfectos, una formulación optimizada de aditivos y pigmentos finamente dispersos que proporcionan una estabilidad excepcional a largo plazo en servicio. Designación ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,50-T003

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Aditivo no especificado	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Distribución de peso molecular bimodal Contacto Alimentario Aceptable Buena resistencia a las grietas Buena Procesabilidad Comonómero de hexeno	- - - - -	- - - - -
Usos	Accesorios Tuberías	- -	- -
Certificaciones de organismos	PPI PE-100	-	-
Apariencia	Azul	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de agua	ppm	-	EN 12118

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estabilidad térmica	min	-	ISO 11357-6

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tipo ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
Dispersión de pigmento		-	ISO 18553

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	200 to 260 °C	392.0 - 500.0 °F	-
Temperatura de fusión	190 to 220 °C	374.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.