VYLOPET® EMC132-01

Fabricante	TOYOBO America, Inc.	**Categoría**	PC+PBT
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

VYLOPET®EMC132-01 es un producto de tereftalato de policarbonato y polibutileno (PC PBT),. Está disponible en América del Norte. Las principales características son: retardante de llama/clasificación de llama.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E51743-242558	-	-
Características	Anti-arco	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.65 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.90 0.30 %	-	ASTM D955

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua	0.050 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell	95	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	12000 MPa	1740456.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	77 J/m	1.44 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	245 °C 215 °C	- 473.0 °F 419.0 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
Temperatura de fusión	255 °C	491.0 °F	DSC
CLTE	3.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
RTI Eléctrico	130 °C	266.0 °F	UL 746
RTI Impacto	130 °C	266.0 °F	UL 746
RTI	130 °C	266.0 °F	UL 746

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+18 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	25 kV/mm	-	ASTM D149
Resistencia al arco	83.0 sec	-	ASTM D495
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.