TOYOBO Urethane A2064D

Fabricante	TOYOBO America, Inc.	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TOYOBO Urethane A2064D es un producto de poliuretano (poli-caprolactona) (PUR-Capro). Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	64	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	44.1 MPa 22.6 MPa	- 6396.18 psi 3277.86 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	400 %	-	ASTM D638
Resistencia a la abrasión Taber	60.0 mg	-	ASTM D1044
Resistencia al desgarro	235 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	40 %	-	ASTM D395B

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-65.0 °C	-85.0 °F	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	143 °C	289.4 °F	ASTM D1525

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.