COSMOTHENE® EVA H2020

Fabricante	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COSMOTHENE EVA se produce mediante la última tecnología de proceso de autoclave licenciada por Sumitomo Chemical Co. Japón. COSMOTHENE EVA tiene buena procesabilidad, es resistente, elástica, tiene buena resistencia a la fisuración por esfuerzo (ESCR) y buena resistencia a bajas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Excelente recuperación elástica Buena Procesabilidad Buena Tenacidad Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Resistente a baja temperatura	- - - - - -	- - - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Calzado Aislamiento Juguetes	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Contenido de acetato de vinilo	15.0 wt%	-	-
Dureza Durometro	30	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	800 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	58.8 MPa	8528.23 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	68.0 °C	154.4 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.